

MACPHERSON POWERKOTE SMOOTH MASONRY

Silnie przylegająca farba fasadowa oparta na Pliolite®, wytrzymała na działanie zasad i kwasów oraz rozwój pleśni. Powerkote jest deszczoodporna w ciągu 20 minut i wysycha w temperaturze do -10°C, dzięki czemu może być stosowana przez cały rok.

Suszenie	Sucha w dotyku w ciągu 2-3 godzin. Możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 24 godzinach.
Zużycie/pokrycie	Do 6,5m ² /l, zależnie od tekstury i porowatości powierzchni.
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	Limit UE dla tego produktu (kat. A/c) 430 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 429 g/l
Przygotowanie	Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, odpowiednio suche i wolne od wszelkich elementów, które mogłyby zakłócać przyleganie nakładanych materiałów. Usunąć luźny i odpadający materiał przez zeskrabanie lub usuwanie szczotką o sztywnym włosiu (nie drucianą) aż do zwartego materiału. Powierzchnie pokryte masą biologiczną należy odkazić odpowiednim roztworem grzybobójczym, stosowanym zgodnie z zaleceniami producenta. Należy usunąć wszelkie wady powierzchni przy użyciu odpowiedniego wypełniacza, stosowanego zgodnie z zaleceniami producenta. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia powierzchni przez dokładne zmycie i spłukanie czystą wodą. Zagruntować wszystkie surowe, porowate, pyliste lub naprawiane powierzchnie przy użyciu odpowiedniego roztworu stabilizującego i odczekać na wyschnięcie przed nałożeniem warstw wykańczających.
Nakładanie	Dokładnie zamieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem, wałkiem ze średnim lub długim włosiem, zależnie od tekstury powierzchni, albo rozpylaczem bezpowietrznym. W rozpylaczu bezpowietrznym użyć minimalnego ciśnienia płynu 2000 psi (138 barów) i końcówki o średnicy co najmniej 457 mikrometrów. W razie potrzeby maskować papierem maskującym o dużej wytrzymałości w stanie mokrym.
Czyszczenie	Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć odpowiednim środkiem czyszczącym bezpośrednio po użyciu.
Zdrowie i bezpieczeństwo	S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. R10: PRODUKT ŁATWOPALNY. R52/53: Preparat szkodliwy dla organizmów wodnych. Może wywoływać długotrwałe niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. S38: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. S16: Przechowywać z dala od źródeł zapłonu – palenie zabronione. S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. R66: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. R67: Opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.



P O BOX 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG, United Kingdom

Tel: +44 (0)1254 704951

Email: export.crm@crownpaints.co.uk

Website: <http://www.crownpaint.co.uk>