

## SANDTEX TRADE X-TREME X-POSURE SMOOTH MASONRY PAINT

Gładka farba fasadowa na bazie wody o wyjątkowej trwałości, która zapewnia optymalną długotrwałą ochronę przed czynnikami środowiskowymi. Nadaje się do stosowania na większości zewnętrznych powierzchni murów i płyt budowlanych. Ta przepuszczalna dla pary wodnej farba zapewnia doskonałą nieprzejrzyistość, ochronę i odporność na warunki atmosferyczne. Posiada certyfikat wytrzymałości do 15 lat, wydany przez British Board of Agreement.

Suszenie	W normalnych warunkach schnięcia sucha w dotyku w ciągu 30 minut; możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 3 godzinach. Odporna na deszcz po 15 minutach od nałożenia.
Zużycie/pokrycie	16m <sup>2</sup> /l Na powierzchniach teksturowanych poziom zużycia spadnie do ok. 5 m <sup>2</sup> /l.
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	Limit UE dla tego produktu (kat. A/c) 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 39 g/l
Przygotowanie	Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, odpowiednio suche i wolne od wszelkich elementów, które mogłyby zakłócać przyleganie nakładanych materiałów. Usunąć luźny i odpadający materiał przez zeszkrobanie lub usuwanie szczotką o sztywnym włosiu (nie drucianą) aż do zwałtego materiału. Powierzchnie pokryte masą biologiczną należy odkazić odpowiednim roztworem grzybobójczym, stosowanym zgodnie z zaleceniami producenta. Należy usunąć wszelkie wady powierzchni przy użyciu odpowiedniego wypełniacza, stosowanego zgodnie z zaleceniami producenta. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia powierzchni przez dokładne zmycie i spłukanie czystą wodą. Zagruntować wszystkie surowe, porowate, pyliste lub naprawiane powierzchnie przy użyciu odpowiedniego roztworu stabilizującego i odczekać na wyschnięcie przed nałożeniem warstw wykańczających.
Nakładanie	Dokładnie zamieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem, wałkiem ze średnim lub długim włosiem, zależnie od tekstury powierzchni, albo rozpylaczem bezpowietrznym. W rozpylacz bezpowietrznym użyć minimalnego ciśnienia płynu 2000 psi (138 barów) i końcówki o średnicy co najmniej 457 mikrometrów. W razie potrzeby maskować papierem maskującym o dużej wytrzymałości w stanie mokrym.
Czyszczenie	Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.
Zdrowie i bezpieczeństwo	S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. S23: Nie wdychać mgiełki. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. S42: Podczas natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.



P O BOX 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG, United Kingdom

Tel: +44 (0)1254 704951

Email: [export.crm@crownpaints.co.uk](mailto:export.crm@crownpaints.co.uk)

Website: <http://www.crownpaint.co.uk>