

## CROWN TRADE EPIMAC FLOOR COATING

Rozpuszczalnikowa farba wykończeniowa o dużej wytrzymałości, do stosowania na malowanych i niemalowanych podłogach betonowych, kamiennych, metalowych i drewnianych. Wytrzymała na ścieranie, zarysowania, wycieki oleju, benzyny, detergentów i rozcieńczonych wodnych roztworów środków chemicznych.

|   |  |
|---|--|
| Suszenie                                      | W normalnych warunkach schnięcia sucha na powierzchni w ciągu 4 godzin; możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 16 godzinach. Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie schnięcia. Możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 48 godzinach.  |
| Zużycie/pokrycie                              | Do 15 m <sup>2</sup> /l, zależnie od tekstury powierzchni  |
| Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) | Limit UE dla tego produktu (kat. A/i): 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 499 g/l VOC   |
| Przygotowanie                                 | Wszystkie powierzchnie muszą być jednolite, czyste, odpowiednio suche i wolne od wszelkich czynników, które mogłyby zakłócić przyleganie nakładanych materiałów. Usunąć luźny i odpadający materiał przez zeskrabanie lub usuwanie szczotką o sztywnym włosiu (nie druciana) aż do zwartego materiału. Całkowicie usunąć pył przy pomocy odpowiedniego odkurzacza. Usunąć wszelkie zabrudzenia powierzchni (wosk, plamy z oleju itd.) przez dokładne zmycie roztworem odpowiedniego detergentu i spłukanie czystą wodą. Należy usunąć wszelkie wady powierzchni przy użyciu odpowiedniego wypełniacza, stosowanego zgodnie z zaleceniami producenta. Zagruntować wszystkie surowe, porowate, pyliste lub naprawiane powierzchnie farbą do podłóg, rozcieńczoną zgodnie z zaleceniami producenta. Odczekać na wyschnięcie przed nałożeniem powłok wykańczających. Na nowe podłogi betonowe należy nałożyć folię przeciwwilgociową i odczekać na całkowite wyschnięcie przed pomalowaniem. Powierzchnie wygładzane maszynowo powinny być wytrawione kwasem lub dokładnie zmatowione przed malowaniem w celu zapewnienia zadawalającego przylegania. Uwaga: ten typ farby podłogowej jest przeznaczony wyłącznie do lekkich zastosowań przemysłowych i użytku domowego. |
| Nakładanie                                    | Jeśli to konieczne, nałożyć dwie warstwy pędzlem lub wałkiem. Unikać błędu suchej krawędzi. Druga warstwa musi być nałożona w ciągu 48 godzin.   |
| Czyszczenie                                   | Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć odpowiednim środkiem czyszczącym bezpośrednio po użyciu.   |
| Zdrowie i bezpieczeństwo                      | S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.<br>S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami.<br>S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.<br>P14: Zawiera sole kobaltu i ketoksym metyloetylowy. Może wywoływać reakcję alergiczną.<br>P14: Zawiera permetrynę. Może wywoływać reakcję alergiczną.<br>S29: Nie wprowadzać do kanalizacji.<br>R10: PRODUKT ŁATWOPALNY.<br>S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.<br>S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.<br>S38: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.<br>S16: Przechowywać z dala od źródeł zapłonu – palenie zabronione.<br>S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.<br>R66: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.<br>S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.<br>S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.<br>R67: Opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.                                   |

