

## CROWN TRADE PROTECTIVE COATINGS HIGH PERFORMANCE GLOSS FOR METAL

Emalia rozpuszczalnikowa o dużej wytrzymałości, chroniąca przed rdzą oraz zapewniająca wytrzymałe i długotrwałe wykończenie wszystkich elementów metalowych poza pomieszczeniami, szczególnie konstrukcji stalowych, przejść, poręczy, bram i okiennic. Cechuje się doskonałym przyleganiem i trwałością połysku, zawiera stabilizatory światła, które chronią żywice przed uszkodzeniem spowodowanym przez światło UV, umożliwiając dłuższe zachowanie połysku i koloru. Idealna warstwa wierzchnia o wysokim połysku dla systemu farby Crown Trade High Performance do metalu. Dostępne są systemy oferujące 10- i 15-letnią ochronę metalu.

Suszenie	Sucha w dotyku w ciągu 4-6 godzin; możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 16-24 godzinach. Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie schnięcia.
Zużycie/pokrycie	12-15m <sup>2</sup> /l na gładkich powierzchniach. Nie stosować w nadmiarze.
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	Limit UE dla tego produktu (kat. A/i): 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 499 g/l VOC
Przygotowanie	Powierzchnie muszą być czyste i wolne od wszelkich elementów utrudniających nakładanie materiałów. Myć gorącą wodą i roztworem płynnego detergentu, aby usunąć olej, smar i wszelkie inne zanieczyszczenia, często zmieniając wodę. Dokładnie przepłukać powierzchnię czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie galwanizowane powinny być wstępnie przygotowane przy użyciu środka Crown Trade Protective Coatings T Wash. Całkowite szernienie powierzchni będzie potwierdzeniem jej odpowiedniego przygotowania. Dokładnie usunąć rdzę i pył. Odsłonięty metal należy zagruntować, w całości lub punktowo, farbą Crown Trade High Build Rust Inhibiting Metal Primer/Undercoat. Zmatowić na wilgotno, aby zapewnić przyczepność farby. Przepłukać czystą wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości. Pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby odsłonić zagruntowane punktowo miejsca.
Nakładanie	Dokładnie zamieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem lub wałkiem.
Czyszczenie	Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć odpowiednim środkiem czyszczącym bezpośrednio po użyciu.
Zdrowie i bezpieczeństwo	S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. P14: Zawiera sole kobaltu i ketoksym metyloetylowy. Może wywoływać reakcję alergiczną. P14: Zawiera permetrynę. Może wywoływać reakcję alergiczną. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. R10: PRODUKT ŁATWOPALNY. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. S38: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. S16: Przechowywać z dala od źródeł zapłonu – palenie zabronione. S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. R66: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. R67: Opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

**CROWN**  
**PAINTS**

P O BOX 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG, United Kingdom

Tel: +44 (0)1254 704951

Email: [export.crm@crownpaints.co.uk](mailto:export.crm@crownpaints.co.uk)

Website: <http://www.crownpaint.co.uk>